



Technimex
Water management

ELASTOMER TYPE	CODE	APPLICATIONS
EPDM	E	Luft, Wasser, Ethylalkohol, Zuckerindustrie, Ammonium, schwache Säuren heissem Wasser (-30°C +130°C)
HEAT EPDM	E1	Warmwasserdampf, siehe weiter EDPM (-30°C +145°C)
NEOPRENE	C	Alkali Säuren, Säuren Basis (-40°C +95°C)
NBR / BUNA-N®	N	Benzin, Dieselöl, Pflanzenöle, technische Öle, Erdgas Meerwasser, Synthetische dünner (-30°C + 90°C)
VITON® / FKM	V	Säuren, Reinigungsmittel, Wasser, Wasserdampfer, Pflanzenöle (-30°C +200°C)
HYPALON	H	Petroleum, Hydroxiden, Alkohol, Alkali (-30°C + 135°C)
SILICONE	S	Pflanzenöle, Wasser, Wasserdampf (-55°C +175°C)
Natural Rubber / NR	R	Beständigkeit gegen Abrieb, Zement, Sand, Kalkstein usw. (-25°C +85°C)

Notiz: Diese Temperaturen sind nur für die Manschetten.